

Zusammensetzung

100% Polyester

Gewicht

320 g/m²

Zertifikate

- Scheuerfestigkeit - 180000 Martindale Scheuertouren (BS EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 5 (PN-EN ISO 12945-2)
- Brandschutz - Zigarettestest (BS EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (BS EN 1021-2)
- Lichtechtheit - 5-6 (EN ISO 105-B02)
- Bestimmung des Gehaltes an Formaldehyd (PN-EN ISO 14184-1)
- Farbechtheit gegen organische Lösemittel - 5 (PN-EN ISO 105-X-05)
- Farbechtheit gegen Schweiß - 5 (PN-EN ISO 105-E04)
- Nachweis der Verwendung bestimmter Azofarbstoffe mit und ohne Extraktion der Faser (PN-EN 14362-1)
- Farbechtheit gegen Reiben - 4-5 (PN-EN ISO 105-X12)
- Farbechtheit gegen Wasserflecken auf Möbelbezugsstoffen - 5 (BS EN ISO 105 E16)



EV-14




EV-1




EV-11



EV-25




EV-10



EV-2



EV-24



EV-5

Zusammensetzung


100% Polyester

Gewicht


340 g/m²

Zertifikate

- Scheuerfestigkeit - 100000 Martindale Scheuertouren (PN-EN ISO 12947-2)
- Peelingfestigkeit - 5 (PN-EN ISO 12945-2)
- Brandschutz - Zigarettestest (PN-EN 1021-1)
- Brandschutz - Streichholztest (PN-EN 1021-2)
- Lichtechtheit - 5 (PN-EN ISO 105-B02)



NX-10



NX-12



NX-14




NX-16



NX-15



NX-11



NX-1



NX-7